(DE004030707A) APR 1992)

DE 004030707 A APR 1992

See US 5194232 Bludsons

92-115369/15 E31 M25 STARCK H C BERLIN G

STAR- 28.09.90

DE 4030-707-A

28.09.90-DE-030707 (02.04.92) C01g-33 C01g-35 Low fluoride content tantalum and niobium hydroxide prodn. - by washing ppte. with ammonia soln. and then pure water C92-053768

Low fluoride content tantalum and/or niobium hydroxides are produced by

(ii) adding hydrofluoric acid solns. of Ta and/or Nb to ammonia soln. with stirring until pH 9 is reached and then filtering off the resulting hydroxide pote.;
(ii) washing the ppte. with a 1-10% ammonia soln.; and (iii) washing the ppte. with pure water.

USE/ADVANTAGE

The process is useful in the treatment of solns. from HF or HF/H2SO4 leaching of Ta- and Nb- contg. minerals. It allows fluorine content redn. to less than 0.5 wt.% and reduces ammonia consumption and thus the amt. of ammonia/ ammonium salt soln. to be disposed of.

The ppte. from filtering the 3-4% tantalum or niobium

E(11-Q1, 35-N) M(25-B, 25-G28)

hydroxide suspension in step (i), is pref. washed with a 3% ammonia soln., the used wash soln. being reused for partial neutralisation in the next pptn. operation. The ppte. is then washed with pure water, the used wash water pref. being adjusted to 3 wt. 8 NH, content with concn. ammonia soln. for reuse in the first washing step (ii). The washed ppte. may be the heat treated at above 800°C to obtain the oxides. (3pp1501ALHDwgNo0/0).

wow

DE4030707-A

© 1992 DERWENT PUBLICATIONS LTD. 128, Theobalds Road, London WC1X 8RP, England

US Office: Derwent Inc., 1313 Dolley Madison Boulevard, Suite 401 McLean, VA22101, USA

Unauthorised copying of this abstract not permitted.

THIS PAGE BLANK (USPTO)



(9) BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND

© Off nl gungsschrift
© DE 40 30 707 A 1

⑤ Int. Cl.⁵: **C 01 G 35/00** C 01 G 33/00



DEUTSCHES PATENTAMT

(2) Akt nz ichen: P 40 30 707.7 (2) Anmeldetag: 28. 9. 90

Offenlegungstag: 2. 4. 92

(71) Anmelder:

Hermann C. Starck Berlin GmbH & Co KG, 1000 Berlin, DE

(74) Vertreter:

Steiling, L., Dipl.-Chem. Dr., Pat.-Ass., 5090 Leverkusen - - ② Erfinder:

Bludßus, Walter, Dipl.-Chem. Dr., 3387 Vienenburg, DE; Feuerhahn, Erk-Rüdiger, 3360 Osterode, DE; Zimmermann, Horst, 3388 Bad Harzburg, DE

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

- (S) Verfahren zur Herstellung von fluoridarmen Tantal-/Niob-Oxidhydraten bzw. Oxiden
- Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von fluoridarmen Tantal- und Niob-Oxidhydraten durch Fällung mit Ammoniaklösung aus fluorwasserstoffhaltigen Tantal- und/oder Nioblösungen.

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von fluoridarmen Tantal- und Niob-Oxidhydraten durch Fällung mit Ammoniaklösung aus fluorwasserstoffhaltigen Tantal- und/oder Nioblösungen.

Üblicherweise werden tantal- und niobhaltige Mineralien oder Konzentrate mit HF bzw. Gemischen aus HF/H₂SO₄ aufgeschlossen. Die gebildeten Tantal-/Niob-Heptafluorokomplexe lassen sich durch Solven- 10 textraktion reinigen und trennen (G. L. Miller, "Tantalum and Niobium", [Butterworths] London 1959).

Die bei der Solvent-Extraktion erhaltenen Heptafluorokomplexe werden in die Wasserphase gestrippt und droxide gewinnt man dann durch Filtration und Waschung der Filterkuchen mit verdünnten Ammoniaklösungen. Dieser Prozeß wird in der US-A 31 12 991 sowie der DE-A 34 28 788 beschrieben.

Gelingt es nicht, die Fluorid-Ionen weitestgehend aus 20 dem Filterkuchen auszuwaschen, dann entstehen bei der nachfolgenden Kalzination zur Umwandlung in die fluoridarmen Oxide erhebliche Korrosionsprobleme an den Apparaturen. Erschwert wird unter diesen Bedingungen auch die Abgasreinigung der Röstgase.

Ein Nachteil dieser Verfahren liegt auch darin, daß ein sehr hoher Einsatz an Ammoniak pro kg Oxid aufzuwenden ist, der letztlich ungenutzt ins Abwasser abgegeben werden und dieses zur Ammoniak-Rückgewinnung einer aufwendigen Nachbehandlung unterzogen 30 werden muß.

Aufgabe der Erfindung war es daher, ein Verfahren zu entwickeln, das

Wert von weniger als 0,5 Gew.-% ermöglicht und b) eine Reduzierung des Ammoniak-Verbrauchs und damit eine Verminderung der zu entsorgenden Ammoniak-/Ammoniumsalzlösungen bewirkt.

Es wurde nun gefunden, daß diese Aufgabe dadurch gelöst werden kann, wenn man den Filterrückstand in mindestens zwei Stufen auswäscht, ihn dabei in einer ersten Waschung mit einer verdünnten Ammoniaklösung und einer zweiten Waschung mit reinem Wasser 45 2,5 l Niobfluoridlösung versetzt (Beladung ca. 124 g unterzieht.

Gegenstand dieser Erfindung ist somit ein Verfahren zur Herstellung fluoridarmer Tantal- und/oder Niobhydroxide durch Fällung mit Ammoniaklösung aus fluorwasserstoffsauren Tantel- und/oder Nioblösungen, wo- 50 bei die sauren Lösungen unter Rühren in vorgelegte Ammoniaklösung bis zum Erreichen eines pH-Wertes von ca. 9 eingetragen werden und der entstehende Hydroxidniederschlag nach dem Abfiltrieren der Suspension in einer ersten Stufe mit einer 1- bis 10%igen Am- 55 moniaklösung und in einer zweiten Stufe mit reinem Wasser gewaschen wird.

Dabei ist der erzielte Fluorgehalt im resultierenden Oxidhydrat umgekehrt proportional der in der Waschlösung eingesetzten Menge Ammoniak, d. h. je mehr 60 Ammoniaklösungen man beim Waschen verwendet, um so niedriger wird der Fluor-Wert im Oxidhydrat.

In einer bevorzugten Variante des erfindungsgemä-Ben Verfahrens mit dem Ergebnis einer weitestgehenden Fluorid-Reduzierung und Ammoniak-Einsparung 65 hat sich folgender Wasch-Verfahrenszyklus ergeben, bei dem das Waschwasser aus der zweiten Waschstufe konzentrierter Ammoniaklösung auf einen

NH3-Gehalt von ca. 3 Gew.-% eingestellt wird und für die erste Waschstufe der nachfolgenden Hydroxid-Charge eingesetzt wird.

Eine ca. 3- bis 4%ige Tantal- oder Niob-Hydroxidsu-5 spension wird somit filtriert und mit einer 3%igen Ammoniaklösung gewaschen (erste Waschung). Diese Waschlösung wird in den entleerten Neutralisationsbehälter gegeben und in der nächsten Fällung (Neutralisation) wieder verwendet. Das freie Ammoniak bewirkt dabei eine Teilneutralisation und reduziert die für eine vollständige Fällung benötigte Ammoniak-Menge.

In einem zweiten Waschgang wird der Filterkuchen mit reinem Wasser behandelt. Die gebrauchte Waschlösung wird in den entleerten Behälter für die erste Waaus dieser mit Ammoniak gefällt. Die Tantal-/Niob-Hy- 15 schung gegeben und dort mit so viel 25%igem Ammoniakwasser versetzt, daß eine 3%ige Lösung entsteht, die nun für die erste Waschung des folgenden Zyklus eingesetzt werden kann. Nach diesem Verfahren hergestellte Hydroxide enthalten weniger als 0,5% Fluor. Sie können durch thermische Behandlung bei Temperaturen oberhalb 800°C zu fluoridarmen Oxiden umgesetzt werden.

> Der Vorteil des Verfahrens liegt darin, daß weniger Ammoniak und Wasser verbraucht wird, um zu niedrigeren Fluorid-Werten im Endprodukt zu gelangen als bei herkömmlichen Verfahren.

Im folgenden wird die Erfindung beispielhaft erläutert, ohne daß hierzu eine Einschränkung zu sehen ist.

Beispiel 1

Ca. 61 einer 3%igen Ammoniaklösung wurden mit 2,5 l einer niobfluoridhaltigen Lösung (Konzentration: ca. 120 g Nb₂O₅/l) versetzt. Unter Rühren wurde eine a) eine Reduzierung des Fluorgehaltes unter einen 35 25% ige Ammoniaklösung bis zu einem pH-Wert von ca. 9 hinzugegeben. Danach wurde die Suspension filtriert und mit 6 l einer 3%igen Ammoniaklösung gewaschen. Es schloß sich eine zweite Waschung mit 51 reinem Wasser an. Der Filterkuchen enthielt nach dem Trock-40 nen noch 0,44% Fluor.

Beispiel 2

Ca. 7 l einer 3%igen Ammoniaklösung wurden mit Nb₂O₅/l). Unter Rühren erfolgte die Zugabe einer 25%igen Ammoniaklösung bis pH 9. Nach Filtration der Suspension wurde der Filterkuchen mit 7 leiner 3%igen Ammoniaklösung gewaschen. Es schloß sich eine zweite Waschung mit 6 l reinem Wasser an. Die Fluor-Analyse im gerockneten Hydroxid ergab 0,31%.

Beispiel 3

Ca. 7 l der aus Versuch 2 angefallenen ersten Waschlösung wurden unter Rühren mit 2,5 l Niobfluoridlösung (Beladung ca. 120 g Nb₂O₅/l) versetzt. Anschließend wurde eine 25%ige Ammoniaklösung bis pH 9 hinzugegeben. Die Waschung erfolgte wie in Beispiel 2. Dabei wurde die aus Beispiel 2 angefallene und gebrauchte Lösung aus der zweiten Waschung (ca. 6 l) mit 25%igem Ammoniakwasser auf 3%ig eingestellt. Die zweite Waschung erfolgte dann mit 6 l reinem Wasser. Der Fluorid-Wert im getrockneten Filterkuchen betrug 0,22%.

Beispiel 4

Ca. 7 l einer 3%igen Ammoniaklösung wurde mit 1,5 l

3

einer tantalfluoridhaltigen Lösung versetzt. Beladung ca. 200 g Ta₂O₅/l). Das gefällte Hydroxid wurde filtriert und mit 7 l einer 3%igen Ammoniaklösung gewaschen. Es schl ß sich eine zweite Waschung mit 6 l reinem Wasser an. Der getrocknete Filterkuchen enthielt 0,20% 5 Fluor

Beispiel 5

Ca. 7 l einer 3%igen Ammoniaklösung wurden mit 2 l 10 einer Tantalfluoridlösung versetzt (Beladung 200 g Ta₂O₅/l). Es wurde eine 25%ige Ammoniaklösung bis pH 8,5 hinzugefügt. Die Suspension wurde filtriert und imit 7 l einer 3%igen Ammoniaklösung gewaschen. Es schloß sich eine zweite Waschung mit 6 l reinem Wasser 15 an. Der Fluor-Gehalt im Hydroxid betrug 0,28%.

Beispiel 6

Ca. 7 l der aus Versuch 5 angefallenen ersten Waschlösung wurde unter Rühren mit 2 l Tantalfluoridlösung versetzt (Beladung ca. 200 g Ta₂O₅/l). Zum Erreichen des pH 8,5 wurde 25%iges Ammoniakwasser hinzugegeben. Die Waschung erfolgte wie unter Versuch 5. Es wurde die aus Versuch 5 angefallene gebrauchte Lösung 25 (zweite Waschung, ca. 6 l) mit 25%igem Ammoniakwasser auf 3%ig eingestellt. Die zweite Waschung erfolgte mit reinem Wasser. Der Fluor-Wert im getrockneten Filterkuchen wurde zu 0,25% bestimmt.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung fluoridarmer Tantalund/oder Niobhydroxide durch Fällung mit Ammoniaklösung aus fluorwasserstoffsauren Tantal- und/ oder Nioblösungen, wobei die sauren Lösungen unter Rühren in vorgelegte Ammoniaklösung bis zum Erreichen eines pH-Wertes von ca. 9 eingetragen werden und der entstehende Hydroxidniederschlag nach dem Abfiltrieren aus der Mutterlauge in einer ersten Stufe mit einer 1- bis 10%igen Ammoniaklösung und in einer zweiten Stufe mit reinem Wasser gewaschen wird.

2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Waschwasser aus der zweiten 45 Waschstufe mit konzentrierter Ammoniaklösung auf einen NH₃-Gehalt von ca. 3 Gew.-% eingestellt und für die erste Waschstufe der nachfolgenden Hydroxid-Charge eingesetzt wird.

50

55

60

- Leerseite -

THIS PAGE BLANK (USPTO)